

14841 Barivinyl HB Finish

APLIKACE

Rychleschnoucí jednosložkový vinyl / alkydový vrchní email.
Může být aplikován v jedné vrstvě až do 80 µm .

PRACOVNÍ POSTUP

- Ředění:** Barva může být aplikována bez ředění pomocí airless stříkacího zařízení, vzduchovou stříkací pistolí nebo štětcem. Za určitých podmínek může být přidáno malé množství ředidla X5100, aby se dosáhlo správné viskozity.
- Podmínky aplikace:** Pro dosažení odpovídajících výsledků musí být teplota nejméně 10 °C. Teplota podkladu 3 °C nad bodem kondenzace. Při aplikaci a schnutí prostory dobře větrejte. To je nezbytné pro získání dobrých podmínek schnutí.
- Způsob aplikace:** Airless nebo airmix stříkací technikou, štětcem, válečkem, vzduchovou stříkací pistolí. Při použití štětce může být dosaženo rozdílné tloušťky filmu.
- Příprava povrchu :** Příprava povrchu musí být v souladu s ČSN EN ISO 12944 - 4

TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKU

- Stupeň lesku** Satén
- Odstín** Standardní odstíny RAL, NCS, apod..
- Obsah sušiny** 48 % (z objemu směsi)
- VOC** 460 g/l
- Specifická hmotnost** 1,25 kg/l při 20 °C
- Tloušťka suchého filmu** Standard: 40-80 µm (v závislosti na způsobu aplikace)
- Teoretická vydatnost** 6 m²/l pro tloušťku suchého filmu 25 µm
- Praktická vydatnost** Praktická vydatnost závisí na různých okolnostech. Pro airless stříkání:
- velké plochy: 70% teoretické vydatnosti.
- malé plochy: 50% teoretické vydatnosti.
- Tepelná odolnost** Maximálně 90 °C
- Doba schnutí:** při 20 °C
- Odolný prachu** 2 h
- Přetíratelný** po 8 hodinách
- Doba schnutí se prodlužuje při vyšší tloušťce nátěru

14841 Barivinyl HB Finish

ZPRACOVÁNÍ DAT

	Airless stříkací technika	Airmix
Ředidlo	X5100	X5100
Doporučené ředění	0-10 %	0-10 %
Průměr trysky	min 0,015 inches	min 0,015 inches
Tlak průtoku	140-160 bar	70-100 bar
Tloušťka suchého filmu	60-100 µm	60-100 µm

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ

Značení	V souladu s EU normou 67/548/EEG a v souladu s nařízeními o nebezpečných látkách.
	Škodlivý a dráždivý při kontaktu s pokožkou, očima a při vdechnutí. Při zasažení očí ihned vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Během aplikace nejezte, nepijte a nekuřte.
UN	1263

	Vzduchová stříkací pistole	Štětce-váleček
Ředidlo	X5100	T5000
Doporučené ředění	10-20%	0-5 %
Průměr trysky	1,5 – 2 mm	
Tlak průtoku	3-4 bar	
Tloušťka suchého filmu	60-100 µm	60 µm

OSTATNÍ ÚDAJE

Balení	5 l a 20 l plechovky a 200 l barely. Ředidlo v 5 l plechovkách.
Skladovatelnost	12 měsíců v originálním, dobře uzavřeném balení, uskladněném při teplotě od +5°C do +40°C.
Upozornění	Výrobce a dodavatel nemají vliv na způsoby a podmínky aplikace, proto nemají žádnou odpovědnost za data uvedená v technickém listu.

Čištění nástrojů: Ihned po aplikaci pomocí ředidla X5100.

Baril NL Tel.: +31 (0) 73 6419 890
 Baril USA Tel.: +1 260 665 8431
 Baril Polska Tel.: +48 (0) 32 271 01 83
 Baril China Tel.: +86 (0) 10 64413363
 Baril CZ Tel.: +420 554 625 700

