14841 Barivinyl HB Finish

APLIKACE

Rychleschnoucí jednosložkový vinyl / alkydový vrchní email.
Může být aplikován v jedné vrstvě až do 80 µm .

PRACOVNÍ POSTUP

Ředění:	Barva může být aplikována bez ředění pomocí airless stříkacího zařízení, vzduchovou stříkací pistolí nebo štětcem. Za určitých podmínek může být přidáno malé množství ředidla X5100, aby se dosáhlo správné viskozity.
Podmínky aplikace:	Pro dosažení odpovídajících výsledků musí být teplota nejméně 10 ℃. Teplota podkladu 3 ℃ nad bodem kondenzace. P ři aplikaci a schnutí prostory dobře větrejte. To je nezbytné pro získání dobrých podmínek schnutí.
Způsob aplikace:	Airless nebo airmix stříkací technikou, štětcem, válečkem, vzduchovou stříkací pistolí. Při použití štětce může být dosaženo rozdílné tloušťky filmu.
Příprava povrchu :	Příprava povrchu musí být v souladu s ČSN EN ISO 12944 - 4

TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKU

Stupeň lesku	Satén
Odstín	Standardní odstíny RAL, NCS, apod..
Obsah sušiny	48 % (z objemu směsi)
VOC	460 g/l
Specifická hmotnost	1,25 kg/l při 20 ℃
Tloušťka suchého filmu	Standard: 40-80 µm (v závislosti na způsobu aplikace)
Teoretická vydatnost	6 m^2/l pro tloušťku suchého filmu 25 µm
Praktická vydatnost	Praktická vydatnost závisí na různých okolnostech. Pro airless stříkání: - velké plochy: 70% teoretické vydatnosti. - malé plochy: 50% teoretické vydatnosti.
Tepelná odolnost	Maximálně 90 ℃

Doba schnutí:	při 20 ℃
Odolný prachu	2 h
Přetíratelný	po 8 hodinách

Doba schnutí se prodlužuje při vyšší tloušťce nátěru

14841 Barivinyl HB Finish

ZPRACOVÁNÍ DAT

	Airless stříkací technika	Airmix
Ředidlo	X5100	X5100
Doporučené ředění	0-10 %	0-10 %
Průměr trysky	min 0,015 inches	min 0,015 inches
Tlak průtoku	140-160 bar	70-100 bar
Tloušťka suchého filmu	60-100 µm	60-100 µm

	Vzduchová stříkací pistole	Štětec-váleček
Ředidlo	X5100	T5000
Doporučené ředění	10-20%	0-5 %
Průměr trysky	1,5 – 2 mm	
Tlak průtoku	3-4 bar	
Tloušťka suchého filmu	60-100 µm	60 µm

Čištění nástrojů: Ihned po aplikaci pomocí ředidla X5100.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ

Značení	V souladu s EU normou 67/548/EEG a v souladu s nařízeními o nebezpečných látkách. Škodlivý a dráždivý při kontaktu s pokožkou, očima a při vdechnutí. Při zasažení očí ihned vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Během aplikace nejezte, nepijte a nekuřte.
UN	1263

OSTATNÍ ÚDAJE

Balení	5 l a 20 l plechovky a 200 l barely. Ředidlo v 5 l plechovkách.
Skladovatelnost	12 měsíců v originálním, dobře uzavřeném balení, uskladněném při teplotě od +5℃ do +40℃.
Upozornění	Výrobce a dodavatel nemají vliv na způsoby a podmínky aplikace, proto nemají žádnou odpovědnost za data uvedená v technickém listu.

Baril NL Tel.: +31 (0) 73 6419 890
Baril USA Tel.: +1 260 665 8431
Baril Polska Tel.: +48 (0) 32 271 01 83
Baril China Tel.: +86 (0) 10 64413363
Baril CZ Tel.:+420 554 625 700

... snadná aplikace, dlouhodobá životnost, kvalita nátěrů !